

產品屬性

產品屬性	楓木			榆木			黑核桃		
	長熟板	短熟板	冷板	長熟板	短熟板	冷板	長熟板	短熟板	冷板
尺寸 [mm]	1210mm x 165mm	605mm x 165mm	1210mm x 165mm	1210mm x 165mm	605mm x 165mm	1210mm x 165mm	1210mm x 165mm	605mm x 165mm	1210mm x 165mm
面層厚度 [mm]	3mm	3mm	3mm	3mm	3mm	3mm	3mm	3mm	3mm
基材厚度 [mm]	15mm	15mm	15mm	15mm	15mm	15mm	15mm	15mm	15mm
基材層數 [no. layers]	13	13	13	13	13	13	13	13	13





包裝方式	5 件	10 件	5 件	5 件	10 件	5 件	5 件	10 件	5 件	
面積及重量 : 平方米 / 公斤	1 平方米 / 13.8公斤	1 平方米 / 13.8公斤	1 平方米 / 13.8公斤	1 平方米 / 13.8公斤	1 平方米 / 13.8公斤	1 平方米 / 13.8公斤	1 平方米 / 13.8公斤	1 平方米 / 13.8公斤	1 平方米 / 13.8公斤	
卡板	60 包裝	60 包裝	60 包裝	60 包裝	60 包裝	60 包裝	60 包裝	60 包裝	60 包裝	
面積及重量 : 平方米 / 公斤	60 平方米 / 780公斤	60 平方米 / 780公斤	60 平方米 / 780公斤	60 平方米 / 780公斤	60 平方米 / 780公斤	60 平方米 / 780公斤	60 平方米 / 780公斤	60 平方米 / 780公斤	60 平方米 / 780公斤	
保用期	10 年					注意		有關清潔和保養, 請參閱說明. 保留技術變更.		

類別

公差

 EN60335-1 EN60335-2:96	 RoHS 2002/95/EC	 REAL WOOD	長度誤差 (±0.1%)	± 0.05%
			闊度誤差 (±0.2mm)	± 0.1mm
			元素平方度 (≤0.1%)	≤ 0.05%
			沿面板縱向彎曲率 (≤0.1%)	≤ 0.05%
			寬度橫向彎曲率 (≤0.1%)	≤ 0.08%
			厚度公差 (≤0.2mm)	≤ 0.1mm
			首次交貨時水份含量 (5 - 9%)	6 - 8%

表面特性




		測試標準	參考值
	耐滾輪腳輪	EN 425	建議使用傳統椅墊覆蓋
	家具腳影響	EN 424	沒有可見到變化
	甲醛 (E1 = ≤8mg / 100g)	EN 120	沒有檢測到
	聲效降噪	ISO 717-2	12 分貝 (有標準鋪砌層)
	棄置	Waste disposal with normal household waste / bulky waste	

技術規格不斷審查和更新, 此版本替換所有以前的版本, 有效期為:

29/05/2017

原先版本:	23/01/2017	編輯:	CT / LY	審批:	JL	原先編版:	VO.1	現時編版:	V1.2
-------	------------	-----	---------	-----	----	-------	------	-------	------

表面特性 (延續)

		測試標準	參考值 (UV 水性油漆)
	抗滑性	EN 13893	$\mu \geq 0.47$
	點擊安裝作為浮動地板耐火測試 安裝通過全面粘合耐火測試	EN 13501-1	Dfl s1
	耐化學性	EN 13442	第 5 類
	粘結強度/橫切試驗	ISO 2409	類別 0
	傾斜面滑動阻力	DIN 51130	R 9

產品特性

品種	寬木板條		
根據 EN 1310 特性	木地板面層		
規格	長熱板 / 短熱板 / 冷板		
木品種	楓木	榆木	黑核桃
植物學名稱	Acer	Ulmus	Juglans Nigra
原產地	中國	中國	中國
等級	AB	AB	AB
邊材	容許	容許	容許
節疤	容許	容許	容許
節疤掉落	不容許	不容許	不容許
針節	容許不超過 13mm	容許不超過 13mm	容許不超過 13mm
修補	容許	容許	容許
微裂	不容許	不容許	不容許
礦物線	容許	容許	容許
夾皮 / 皮囊	不容許	不容許	不容許
閃電裂紋	容許	容許	容許
木紋斜度	容許	容許	容許
材心	容許 (已蒸過)	容許 (已蒸過)	容許 (已蒸過)
原木中心輻射線	不容許	不容許	不容許
木皮變色或色差	容許	容許	容許
白色條紋	容許	容許	容許
打樁棍痕	不容許	不容許	不容許
受細菌損害 (EN 1311)	不容許	不容許	不容許

看不到部份

所有功能不限制尺寸或數量, 只要它們不影響地板面板的強度或耐久性.

補充說明

最大允許較低等級面板為 3%. 木材是天然產品, 因此顏色和質地不同. 因此, 樣品 / 小冊子和照片只供參考, 不具約力!

電熱加熱特性

電壓	230伏特 / 交流電	加熱方法	遠紅外輻射
電流	0.435安培 / 平方米	紅外輻射	發射波長5~20μm, 紅外吸收率91%
功率	100瓦 (±10%) / 平方米	電磁輻射	符合EMS標準
板面溫度	攝氏 20° 至 32° 度	功率衰減	<10% (基於20,000小時的電阻率)
加熱速度	約 3 至 5分鐘可達攝氏 20度 (基于外圍環境溫度為攝氏 15度)	可承重量	1000公斤 / 平方米
電熱轉換率	由 95 至 99.9%	壽命	60,000 小時

備註

--



详细资料, 请访问:

www.timbertherm.com

Produced by:
TIMBERTHERM (HONG KONG) LIMITED, 11/F., AXA CENTRE, 151 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG

Version 2017.1C